ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

красящего многофункционального
защитного покрытия «**KARE Front»**
Для фасадов зданий, архитектурных элементов

Подготовка поверхности

Перед нанесением «KARE Front» на поверхность из бетона, кирпича, гипса и др. необходимо очистить от грязи, пыли, влаги, масляных пятен, удалить рыхлые участки. При необходимости замазать все трещины и сколы, а после оставить стены до полного их высыхания.

При минусовых температурах покрытие необходимо наносить на сухую поверхность, без инея и наледи.

Подготовка покрытия

Открыть тару и тщательно перемешать до получения однородной массы, далее, в процессе нанесения, необходимо перемешивать покрытие каждые 10-15 минут. При механизированном способе перемешивания, количество оборотов вала не должно превышать 300 оборотов в минуту.

«KARE Front» колеруется в любой цвет путем добавления колера на водной основе. Рекомендуется колеровать только финишный слой. При выборе цвета предпочтительны пастельные не яркие тона.

Нанесение

Нанесение производится ручным (кисть, шпатель, валик) либо механизированным способом (поршневой краскопульт).

Для проявления оптимальных адгезивных свойств «KARE Front» к поверхности, в начале, необходимо нанести грунтовочный слой. Грунтовка может использоваться само покрытие разбавленное водой из расчета 50 мл воды на 1 л «KARE Front». Также возможно использование акрилового грунта глубокой пропитки для бетонных поверхностей

Материал необходимо наносить равномерными слоями, толщиной не более 0,7 мм. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Средняя продолжительность высыхания каждого слоя при температуре от +5°С и влажности воздуха не выше 70% составляет 30-40 минут.

Покрытие «KARE Front» можно наносить на поверхность с температурой от -15 до +60°С.

Особенности работы при минусовых температурах

Работы ведутся в сухую, без осадков погоду при влажности воздуха не выше 70%.

При заморозке покрытия, перед началом работ следует его разморозить при комнатной температуре до жидкой консистенции.

Во избежание застывания продукта, необходимо перемешивать состав каждые 10-15 в зависимости от температуры.

Высыхание слоя при минусовых температурах увеличивается от 3 до 24 часов в зависимости от температуры окружающей среды.

Безопасность и транспортировка

«KARE Front» не токсично, не пожароопасно и не взрывоопасно. Не сливать в бытовую канализацию и водоемы, утилизировать как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

Транспортировка и хранение производится в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +60 °С. Срок хранения: 12 месяцев.

Температура эксплуатации: от -60 °С до +120 °С.

Средний расход продукта: 900-1100 мл/м^2 при толщине слоя 1 мм.

Полное высыхание и проявление всех свойств «KARE Front» происходит в течение 24 часов.