ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

красящего многофункционального
защитного покрытия «**KARE Inside»**

Для стен внутри помещений, оконных откосов, балконов

Подготовка поверхности

Поверхность стен необходимо очистить от грязи, пыли, влаги. При необходимости замазать все трещины и сколы, а после оставить стены до полного их высыхания.

Подготовка покрытия

Открыть тару и тщательно перемешать до получения однородной массы, далее, в процессе нанесения, необходимо перемешивать покрытие каждые 10-15 минут. При механизированном способе перемешивания, количество оборотов вала не должно превышать 300 оборотов в минуту.

«KARE Inside» колеруется в любой цвет путем добавления колера на водной основе. Рекомендуется колеровать только финишный слой. При выборе цвета предпочтительны пастельные не яркие тона.

Нанесение

Нанесение производится ручным (кисть, шпатель, валик) либо механизированным способом (поршневой краскопульт).

Для проявления оптимальных адгезивных свойств «KARE Inside» к поверхности, в начале, необходимо нанести грунтовочный слой. Грунтовка может использоваться само покрытие, разбавленное водой из расчета 50 мл воды на 1 л «KARE Inside». Также возможно использование акрилового грунта глубокой пропитки для бетонных поверхностей

Материал необходимо наносить равномерными слоями, толщиной не более 0,7 мм. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Средняя продолжительность высыхания каждого слоя при температуре от +5°С и влажности воздуха не выше 70% составляет 30-40 минут.

KARE

Покрытие «KARE Inside» можно наносить на поверхность с температурой от +5 до +50°С.

Безопасность и транспортировка

«KARE Inside» не токсично, не пожароопасно и не взрывоопасно. Не сливать в бытовую канализацию и водоемы, утилизировать как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

Транспортировка и хранение производится в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +60 °С. Срок хранения: 12 месяцев.

Температура эксплуатации: от -5 °С до +70 °С.

Средний расход продукта: 900-1100 мл/м^2 при толщине слоя 1 мм.

Полное высыхание и проявление всех свойств «KARE Inside» происходит в течение 24 часов.