ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

красящего многофункционального
защитного покрытия «**KARE Loft»**
Для чердаков, мансард и потолков

Подготовка поверхности

Поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, влаги, масляных пятен, старой отслаивающейся краски, плесени. Для удаления легко отслаивающихся элементов можно использовать шпатель, металлическую щетку и ветошь. Плесень удаляется специализированными противогрибковыми растворами.

Подготовка покрытия

Открыть тару и тщательно перемешать до получения однородной массы, далее, в процессе нанесения, необходимо перемешивать покрытие каждые 10-15 минут. При механизированном способе перемешивания, количество оборотов вала не должно превышать 300 оборотов в минуту.

Возможна колеровка «KARE Loft» в любой цвет путем добавления колера на водной основе. Рекомендуется колеровать только финишный слой. При выборе цвета предпочтительны пастельные не яркие тона.

Нанесение

Нанесение производится ручным (кисть, шпатель, валик) либо механизированным способом (поршневой краскопульт).

Для проявления оптимальных адгезивных свойств «KARE Loft», в начале необходимо нанести грунтовочный слой. Грунтовка подготавливается путем добавления 50 мл воды на 1 л «KARE Loft». Также возможно использование грунтовочных растворов и различных пропиток в зависимости от от материала утепляемой поверхности.

Материал необходимо наносить равномерными слоями, толщиной не более 0,6 мм. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. Средняя

продолжительность высыхания каждого слоя при температуре от +5°С и влажности воздуха не выше 70% составляет 30-40 минут.

Покрытие «KARE Loft» можно наносить на поверхность с температурой от +5 до +60°С.

Безопасность и транспортировка

«KARE Loft» не токсично, не пожароопасно и не взрывоопасно. Не сливать в бытовую канализацию и водоемы, утилизировать как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

Транспортировка и хранение производится в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +60 °С. Срок хранения: 12 месяцев.

Температура эксплуатации: от -30 °С до +60 °С.

Средний расход продукта: 950-1200 мл/м^2 при толщине слоя 1 мм.

Полное высыхание и проявление всех свойств «KARE Loft» происходит в течение 24 часов.