

Качественное удостоверение № _____
Бумага упаковочная битумированная БУ-Б 160
ГОСТ-515-77

Наименование показателя	Нормы для бумаги	Фактические показатели	Метод испытания, контроля
1. Масса рулона, кг	25 кг ± 0,5 кг	25кг	Весовой
2. Ширина, мм	1050 ± 5 мм	1050мм	
3. Масса 1 м ² бумаги основы, г	160 ± 2 г/м ²	160г/м ²	
4. Температура размягчения пропиточного состава по КиШ, °С	40 - 50	45	По ГОСТ 11506-73 и ГОСТ 9951-73
5. Отношение массы пропиточного состава к массе сухой основы не менее	0,75/1	0,79	По ГОСТ 2678-81
6. Водопоглощение при атмосферном давлении через 3ч, %, не более	32	28	По ГОСТ 2678-81
7. Разрушающее усилие, при растяжении плоскости бумаги шириной 50 мм в среднем по двум направлениям, Н (кгс), не менее	166,6 (17)	173,0 (18)	По ГОСТ 2678-81
8. Водонепроницаемость под давлением столба воды высотой 50 мм, ч, не менее	20	24	По ГОСТ 2678-81 и п. 4.2 настоящего стандарта
9. Потеря массы при нагревании при температуре 70°С в течение 5 ч, %, не более	5	5	По ГОСТ 2678-81
10. Сопротивление излому - число двойных перегибов на 180°, в среднем по двум направлениям, не менее	5	5	По ГОСТ 13525,2 - 80

Дата изготовления:

Партия № _____

Вагон № _____

А/машина № _____

Начальник цеха _____

ОТК _____

